

## ПВХ-МЕМБРАНА “ВІ”



### Полимерная мембрана ВІ

- однослойная гидроизоляционная мембрана на основе пластифицированного ПВХ, битумо-маслоустойчивая.

Изготовлена по норме DIN EN 13967 влагостойкость тип А, защита от грунтовых вод тип Т 07 1349-CPD-036

### Характеристики:

- устойчивость к продуктам нефтепереработки
- не устойчива к ультрафиолетовому излучению
- устойчивость к прорастанию корней
- хорошая свариваемость
- не содержит свинец и кадмий

### Область применения:

Гидроизоляция при защите грунтовых вод от продуктов нефтепереработки, реконструкция подземных частей зданий, тоннелей и коллекторов, эксплуатируемых кровель, полов, фильтрационных экранов.

Толщина	[мм]	1,5; 2,00	+ 5%	DIN EN 1849-2
Ширина	[см]	200	+ 1см	
Цвет		черный;		
Предел прочности на разрыв	[Н/ммІ]	вдоль и поперек:	> 15	DIN EN 12311-2
Удлинение при разрыве	[%]	вдоль и поперек:	> 200	DIN EN 12311-2
Сопротивление на разрыв	[Н]	вдоль и поперек:	> 120	DIN EN 12310-2
Изменение линейных размеров при термическом старении (80°С в теч. 6 ч)	[%]	вдоль и поперек:	< 2,0	DIN EN 1107-2
Прямолинейность (g)	[мм]	g < 50		DIN EN 1848-2
Ровность (p)	[мм]	p < 10		DIN EN 1848-2
Водонепроницаемость (4 bar, 72 h)		водонепроницаема		DIN EN 1928 B
Сохранение водонепроницаемости при искусственном старении		водонепроницаема при 60 кПа		DIN EN 1296
при действии химикатов		водонепроницаема при 60 кПа		DIN EN 1847
Пожарная классификация		класс E		DIN EN 13501-1
Стойкость к удару (высота падения 300 мм)		водонепроницаема		DIN EN 12691 A
Сопротивление статическому продавливанию (20 кг/ в теч. 24ч)		водонепроницаема		DIN EN 12730 B
Прочность сварного шва при раздире	[Н/50мм]	вдоль и поперек: (разрыв вне шва)	> 700	DIN EN 12317-2
Сгибание при низкой температуре (-25°С)		нет трещин		DIN EN 495-5